

# **BORNIT® - Fertigschlämme**

**k uzavření pórů asfaltových ploch s otevřenými póry**



šetrný vůči životnímu prostředí  
neobsahuje rozpouštědla

Stav technického listu: 28. leden 2015

## **Typ a vlastnosti**

Hotová stěrka BORNIT®-Fertigschlämme je živičná stěrka připravená k přímému použití na bázi polymerně modifikované živičné emulze s minerálními plnivými.  
Hotová stěrka BORNIT®-Fertigschlämme neobsahuje žádná rozpouštědla a je ekologicky použitelná.  
Produkt je testován podle TL –Sbit (hmoty na vyplňování pórů).  
Kód produktu GISBAU: BBP 10

## **Oblasti použití**

Hotová stěrka BORNIT®-Fertigschlämme slouží k vyhlazování a jako uzavření pórů asfaltových koberců, které mají otevřené póry a které jsou zestárlé, na vozovkách, odstavných pruzích, prostranstvích, cestách pro pěší a cyklisty, jakož i k izolaci a uzavření živičných opotřebovaných vrstev a na betonové povrchy s malým zatížením. Díky obohacení o pojivo na asfaltovém povrchu lze prodloužit životnost povrchové vrstvy. Díky obsaženým plnivům se ošetřením hotovou stěrkou BORNIT®-Fertigschlämme zvyšuje drsnost povrchové vrstvy vozovky.

## **Zpracování**

Podklad je třeba před nanesením hotové stěrky BORNIT®-Fertigschlämme čistě zamést. Může být trochu vlhký, avšak ne mokrá. Volné části je třeba odstranit. Kontaktní plochy musí být čisté, nezaprášené, jakož i bez veškerých komponent působících jako antiadhezní prostředek (např. prach, olej, tuky, palivo, zbytky barev atd.). Výlomy, resp. výmoly je třeba nejprve vyspravit opravnou maltou BORNIT®-Reparaturmörtel nebo reaktivním asfaltem BORNIT®-Reaktiv-Asphalt.

Staré koberce a savé podklady je třeba opatřit základním nátěrem adhezním lepidlem BORNIT®-Haftkleber nebo přípravkem BORNIT®-Grundbit. U betonových podkladů je základní nátěr bezpodmínečně nutný. BORNIT®-Fertigschlämme nedrží na vodotěsném (WU) betonu.

Při zpracování za vysokých teplot se doporučuje podklad mírně navlhčit.

V důsledku podstatných hustotních rozdílů jednotlivých komponent hotové stěrky není možno zabránit během skladování a transportu tvorbě usazenin. Z tohoto důvodu je třeba materiál před použitím pečlivě (strojně pomocí míchačky) rozmíchat. Poté se dá hotová stěrka BORNIT®-Fertigschlämme připravená k přímému použití snadno a bez problémů zpracovat.

Položení vrstvy homogenně rozmíchaného materiálu se uskutečňuje pomocí gumové stěrky nebo měkkého koštěte. Materiál se pro uzavření pórů ostře stáhne přes zrno, takže struktura asfaltu zůstane ještě viditelná. V případě uzavírání asfaltového povrchu nenanášejte příliš tlustě (viz upozornění „max. tloušťka suché vrstvy“). Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy materiálu.

Po proschnutí vznikne drsný, trvanlivý povrch s uzavřenými póry. Je možné provést dodatečný posyp čerstvé povrchové vrstvy ušlechtilým drceným pískem.

Zpracovávejte při teplotách nad +5 °C a pod + 35°C (teplota podkladu a okolní teplota).

V případě hrozcího nebo vytrvalého deště se práce nemají provádět. Dodatečné ošetření a obnovení povrchových vrstev je kdykoliv možné.

---

<b>Spotřeba</b>	Uzavření pórů:	cca 0,8 kg/m <sup>2</sup>
	Uzavření povrchu:	cca 1,0 kg/m <sup>2</sup> v závislosti na podkladu
	max. tloušťka suché vrstvy:	cca 0,5 mm (větších tloušťek vrstvy se je třeba vyvarovat!)

---

<b>Skladování</b>	V originálně uzavřených nádobách je produkt skladovatelný 6 měsíců. <b>Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!</b> <b>Před použitím dobře rozmíchejte!</b>
-------------------	--

---

<b>Likvidace</b>	K recyklaci odevzdávejte jen nádoby beze zbytku materiálu. Zbytky materiálu mohou být zlikvidovány podle kódu odpadu: 080410 (Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09)
------------------	---

---

<b>Poznámka</b>	Tento technický list nahrazuje všechny předchozí technické informace o výrobku. Předchozí informace již proto nejsou platné. Údaje byly sestaveny podle nejnovějšího stavu aplikační techniky. Prosím, respektujte však, že v závislosti na stavu stavebního objektu, může být nezbytné odchýlit se od pracovního postupu navrženého v technickém listu. Pokud není v jednotlivých případech smluvně sjednáno jinak, jsou všechny informace obsažené v informačním listu nezávazné, a nepředstavují tak žádnou ujednanou vlastnost výrobku. Vyhrazujeme si kdykoliv provést změny informací obsažených v tomto informačním listu. Doporučujeme vám, abyste se informovali o případných změnách na naší internetové stránce <a href="http://www.bornit.de">www.bornit.de</a> .
-----------------	---

---

<b>Formy dodávky</b>	30 kg hobok ..... 18 nádob na paletu
----------------------	--------------------------------------

---